

**Productomschrijving**

Zettex MS 25 Ultraseal is een MS Polymeer afdichtingskit die toegepast kan worden op vrijwel iedere ondergrond. Zettex MS 25 Ultraseal kan gebruikt worden voor het afdichten van de meest voorkomende voegen. Zettex MS 25 Ultraseal is overschilderbaar met de meest voorkomende watergedragen verfsystemen. Drogingsvertraging kan soms optreden. Testen vooraf is aanbevolen. Zettex MS 25 Ultraseal is tevens geschikt als afdichting in chemische omgeving en in natte ruimten

Materiaal

MS Polymeren

Voordelen

- Duurzaam elastisch blijvend.
- Hoge absorptie van akoestische vibraties
- Snel uithardend, 3 mm per 24 uur
- Krimp vrij
- Hoge mechanische weerstand.
- Schimmel en bacterie bestendig.
- Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen.
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij.
- Overschilderbaar met de meeste watergedragen verfsystemen.

Toepassingen

Voor het afdichten van alle soorten voegwerk langs kozijnen, stucwerk, beglazing, gevels en vloeren. De te bewerken ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij te zijn. Hiervoor kunt u de ondergrond ontvetten met Zettex Profi Cleaner. Poreuze ondergronden kunnen worden voor behandeld met de Zettex Primer Z-05. Na het aanbrengen van de MS 25 kan deze voor een perfect resultaat worden afgewerkt met de Zettex Easy Finish. Er wordt daarnaast geadviseerd om voor optimaal resultaat, binnen een aantal dagen na het aanbrengen te overschilderen. De verdraagzaamheid met de verf dient vooraf goed getest te worden.

Leveringsvormen

- Koker 290 ml
- Worst 600 ml

Kleur

- Wit, grijs, 9001, antraciet 7016, bruin en zwart. Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie

Houdbaarheid

18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C

Zettex Europe B.V.

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com

Technische gegevens

Eigenschappen	Specificatie
Hardheid	29 Shore A
Doorharding	3 mm per 24 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Rek tot breuk	350%
Viscositeit	500m/pa per second
Dichtheid g/ml	1,45
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Treksterkte	1,3 n/mm ²

Certificaten**Zettex Europe B.V.**

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com

